

Stuckgips

Edelweiß-1a-Stuckgips

Technische Information:

Bearbeitungszeit:	ca. 8 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C und < + 30°C, Verarbeitungshinweise beachten
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	20-kg-Sack, 40-kg-Sack

Eigenschaften:

- kurzabbindend
- schnelle Festigkeitsentwicklung
- hohe Stoß- und Druckfestigkeit.

Anwendung:

- für Montage-, Installations- und Ausbesserungsarbeiten
- zum Setzen von Innenputzprofilen, -leisten und -schienen
- zum Schließen von Lunkern, Löchern, Schlitzern
- für universelles Befestigen, Einsetzen, Füllen, Spachteln.

Verarbeitung:

Gefäße, Arbeitsgeräte und Zugabewasser müssen sauber sein. Materialrückstände von bereits aufgerührter und/oder abgebundener Gipsmasse in Gefäßen oder auf Arbeitsgeräten können als Kristallisationskeime den Versteifungsbeginn von frisch aufgerührter Gipsmasse deutlich beschleunigen. Nicht mit Fremdmaterial mischen! Gefäß mit Zugabewasser füllen. Trockenmaterial klumpenfrei und gleichmäßig langsam einstreuen und sumpfen lassen, bis annähernd die Wasserlinie erreicht ist. Nach dem Sumpfen die Gipsmasse mit Kellenspachtel oder Mixer bis zur sahnig-steifen Konsistenz aufrühren.

Anmerkung:

Angesteifte Gipsmasse nicht weiter verarbeiten. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird die Gipsmasse nicht wieder verarbeitungsfähig.

Hinweis:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar.

Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.